



GERÇEK ÝIGIT
HUSUSY KÄRHANASY





GERÇEK ÝİGİT
HUSUSY KÄRHANASY

Ткань ХС-110/100
(марля)

Ширина: 170см

Пряжа по основе- № 34/2

Пряжа по утку № 34/1

Плотность на 10см:

по основе-110±2%

по утку -100±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-100±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.





GERÇEK ÝIGIT
HUSUSY KÄRHANASY

Ткань ХС-80/60
(марля)

Ширина: 170см

Пряжа по основе- № 34/2

Пряжа по утку № 14/1

Плотность на 10см:

по основе-80±2%

по утку -60±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-95±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.



Цветная ткань
MT-80/95

Ширина: 170см

Пряжа по основе- № 34/2

Пряжа по утку № 10/2

Плотность на 10см:

по основе-80±2%

по утку -95±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-255±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.



GERÇEK YIGIT
HUSUSY KÄRHANASY

Бязовая ткань.

*Ширины: 125 см
145 см
170 см*

Пряжа по основе- № 34/2

Пряжа по утку № 10/1

Плотность на 10см:

по основе-240±2%

по утку -100±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-275±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.



GERÇEK YIGIT
HUSUSY KÄRHANASY

Отбеленная ткань (марля) ХС-80/60

Ширина: 145см

Пряжа по основе- № 34/2

Пряжа по утку № 14/1

Плотность на 10см:

по основе-100±2%

по утку -60±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-120±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.





GERÇEK ÝIGIT
HUSUSY KÄRHANASY

Отбеленная ткань (марля) ХС-110/100

Ширина: 145см

Пряжа по основе- № 34/2

Пряжа по утку № 34/1

Плотность на 10см:

по основе-130±2%

по утку -120±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-130±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.



Кручёная пряжа

Номер пряжи: Nm-34/2 Ring

Ne-20/2 Ring

число кручений на 1м - 500.

*Коэффициент вариации по
разрывной нагрузке-9%*

100% хлопок.



GERÇEK YİĞİT
HUSUSY KÄRHANASY

Хлопчатобумажная ткань

*Ширины: 160см
300см*

Пряжа по основе- № 27/2

Пряжа по утку № 27/1

Плотность на 10см:

по основе-100±2%

по утку -160±3%

Поверхностная плотность

гр/м²-150±5%

Переплетение-полотнянное.

100% хлопок.

